

## MasterTile® FLX 23

**Высокоадгезионный плиточный клей для всех видов керамических покрытий, фарфоровой и глазурованной плитки.**

### ОПИСАНИЕ

MasterTile FLX 23 – цементная, готовая к применению сухая клеевая смесь с высокой адгезией к различным типам оснований.

При смешивании с водой образуется пластичный однородный состав. Материал рекомендуется наносить на поверхность с помощью зубчатого шпателя толщиной от 1 до 10 мм.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутреннего и наружного применения
- Для применения на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в том числе потолочных.
- Для укладки керамической, глазурованной, неглазурованной, фарфоровой, клинкерной плитки, керамической мозаики, керамогранита, искусственного и непитывающего натурального камня.
- Применяется на следующих типах оснований/конструкций: цементные стяжки, в том числе теплые и наливные полы, сухие стяжки; цементные и цементно-известковые штукатурки; бетон и бетонные конструкции; газобетон; гипсокартон; гипсоволокнистые плиты; гипсовые полы и штукатурки; отшлифованные ангидридные полы; магnezитные плиты; наливные асфальтовые полы (только внутри помещений); каменная кладка; старые керамические плитки;
- Для отделки влажных помещений, душевых, холодных помещений.
- Для укладки плитки на гидроизоляцию MasterTile WP 666 (плавательные бассейны и террасы), MasterTile WP 667 (балконы, террасы, фундаменты).

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- Устойчив к температурным воздействиям от – 40 до + 80 °С.
- Отсутствие усадки при твердении
- Высокая тиксотропия, легок и прост в применении.
- Стойкий к водным воздействиям
- Совместим с различными типами оснований.
- Соответствует классу плиточного клея С2ТЕ согласно EN 12004

### УПАКОВКА

Материал MasterTile FLX 23 упакован во влагонепроницаемые мешки по 25 кг.

### СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок годности материала 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке. Хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже + 5°С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(таблица 1)

| Показатель                                   | Значение      |
|--|---------------|
| Цвет   | Серый, белый  |
| Толщина слоя клея, мм                        | 1-10          |
| Температура применения                       | +5 °С + 35°С  |
| Время созревания раствора                    | 3 мин         |
| Время жизни раствора                         | 60 мин        |
| Время корректировки                          | 60 мин        |
| Пешеходная нагрузка                          | через 24 часа |
| Затирка швов                                 | через 24 часа |
| Рабочая нагрузка (полное твердение).         | через 7 дней  |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 суток | более 1 МПа   |
| Сползание, мм                                | менее 0,5     |
| Температура эксплуатации                     | –40°С +80°С   |

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, с открытой пористостью. Не допускается наличие сквозных трещин, пыли, мастики, смолы, водоотталкивающих пропиток, смазок и других загрязнений, способных снизить адгезию. Перед укладкой плитки все дефекты на вертикальных и горизонтальных поверхностях должны быть отремонтированы продуктами серии MasterEmaco® или MasterTile FLX

5) Оставьте смесь на 3 минуты для 23 (в зависимости от требуемой толщины созревания слоя).

Сильно впитывающее цементное основание или основание из пористого бетона следует грунтовать составом MasterTile P 300, разведенным в воде в соотношении 1:1.

Влажность основания должна быть:

- новая цементная стяжка – не более 4%,
- ангидридная стяжка, содержащая гипс
- - не более 0,5%.
- Минимальный возраст основания перед укладкой плитки:
- цементная стяжка – 28 дней
- бетон – от 28 дней до 3 месяцев
- Для ускорения сроков производства работ обратитесь к специалистам BASF.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Приготовление раствора

Перед смешиванием MasterTile FLX 23 с водой необходимо:

- проверить, что имеющегося количества материала MasterTile FLX 23 будет достаточно, принимая во внимание его расход;
- убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (миксеры, тележки, ведра, шпателя и т.д.) находятся под рукой;
- проверить выполнение предварительных работ, прописанных в разделе «Подготовка основания».
- Для правильного приготовления раствора используйте следующую инструкцию:

1) откройте необходимые для работы мешки с

MasterTile FLX 23 незадолго до начала смешивания;

2) налейте в чистую емкость необходимое количество воды, указанное в таблице 2;

3) включите миксер, быстро и непрерывно добавьте MasterTile FLX 23.

4) после того, как засыпан весь MasterTile FLX 23, смешивание следует продолжать в течение 3 минут, пока не исчезнут комки и смесь не станет однородной.

5) оставьте смесь на 3 минуты для созревания

6) Затем снова быстро перемешайте в течение 1 минуты.

### ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ MasterTile FLX 23

(таблица 2)

| Количество воды в литрах на 25 кг мешок |          |
|---|----------|
| Минимум                                 | Максимум |
| 6,00                                    | 6,25     |

### УКЛАДКА ПЛИТКИ

1. Нанесите тонкий контактный слой раствора гладким металлическим шпателем на основание.

2. На свежеложенный контактный слой нанесите основной слой с помощью зубчатого шпателя.

3. Уложите плитку на основание и надавите на нее, слегка двигая в стороны.

4. Расход материала указан в таблице 3

### РАСХОД КЛЕЯ

(таблица 3)

| Шаг зубчатого шпателя   | Расход на 1м <sup>2</sup> |
|---|---------------------------|
| - 4 мм  | 1,6 кг                    |
| - 6 мм  | 2,2 кг                    |
| - 8 мм  | 2,7 кг                    |
| - 10 мм   | 3,4 кг                    |
| Расход: 1,32 кг сухой смеси на м <sup>2</sup> и 1 мм толщины слоя |                           |

### ЗАТИРКА ШВОВ

1. Затирку швов производите с помощью материала MasterTile JF 565 и MasterTile FLX



We create chemistry

555 на цементной основе или с помощью MasterTile 700 на эпоксидной основе.

### ЭЛАСТИЧНЫЕ ШВЫ

Для деформационных швов, в местах примыкания (стена/пол), соединительных швов (дерево/керамическое покрытие, встроенные детали/керамическое покрытие) использовать герметизирующий состав. Для подбора нужного типа герметика обратитесь к специалисту BASF.

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Не использовать раствор при температуре ниже +5 и выше +40 градусов, а также при сквозняках.
- Трещины в основании должны быть отремонтированы до укладки плитки.
- При укладке плитки на старые керамические покрытия в помещениях, не подверженных воздействию влаги, в качестве адгезионного слоя можно использовать MasterTile FLX 23. Плитку в таком случае можно укладывать после затвердевания контактного слоя раствора.
- Для работы на впитывающих основаниях используйте грунтовку MasterTile P 300. В противном случае время корректировки плитки сократится.
- Затворенный водой раствор клея MasterTile FLX 23 следует применить в течение 1 часа. Высокие температуры сокращают время жизни раствора, низкие увеличивают.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

- Никогда не добавляйте воду или сухую смесь в уже приготовленный раствор.
- При проведении наружных работ по укладке керамогранита следует нанести MasterTile FLX 23 как на основание, так и на обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).
- После укладки плитки на клей MasterTile FLX 23 необходимо выждать 7 дней до заполнения бассейна водой.
- Для укладки стеклянной мозаики применяйте MasterTile FLX 23 белого цвета (в сухих областях – без добавки, во влажных зонах – с добавкой Lastofleks (комп. В MasterTile WP 666)).
- Для заделки швов в мозаике следует удалить излишки клея из швов (процедура осуществляется после снятия бумаги с мозаики).
- Загрязнения с плитки и инструмента необходимо удалить с помощью воды сразу после окончания работ по укладке плитки. После высыхания раствора возможна только механическая очистка.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому следует избегать попадания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале.

[snabvsestroy@yandex.ru](mailto:snabvsestroy@yandex.ru)